

Грунтовка акриловая ВД-АК 0113 по газобетону

| | |
|---------------------------|--|
| ТИП | Водоразбавляемая акрилатная пропитка. |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для минеральных поверхностей. |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Для подготовки к нанесению штукатурки поверхностей из газобетона. Гидрофобизирует поверхность и облегчает нанесение штукатурки |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---------------------------|--|
| Характеристики | Быстровсыхающий материал. |
| Цвета | Белая. |
| Степень блеска | Матовая |
| Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60° |
| Класс эмиссии | Грунтовка не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. |

| | | | |
|--------|--|------------------------------------|---------------------------|
| Расход | Рекомендуемое кол-во (не разбавленной) | | Теоретический расход |
| | мокрой/ в один слой | теоретическая толщина сухой пленки | |
| | 135 гр/м ² | 40 мкм | 10 - 11 м ² /л |

На практический расход грунтовки влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности.

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Растворитель Способ нанесения | Вода | | | |
| | Способ нанесения | Вязкость DIN4 | | |
| | Распыление низким давлением | 10 – 20 секунд | | |
| | Безвоздушное распыление | 10 – 20 секунд | | |
| Время высыхания | (100 - 120 гр/м²) | 20 °C | 50 °C | 70 °C |
| | | 30 - 60 мин | 5 - 15 мин | 2 - 10 мин |

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

| | |
|---------------|---|
| Сухой остаток | Около 52% по весу. |
| Плотность | 1,2 кг/л. |
| Хранение | 18 месяцев (при температуре +5до+30°C). |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|---|---|
| Условия при нанесении | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и грунтовки должна во время нанесения и сушки быть выше +18°C и относительная влажность воздуха ниже 70%. |
| Нанесение | Перед применением грунтовку тщательно перемешать, избегая образования пены. При необходимости разбавить водой. Нанесение кистью или валиком. |
| Очистка инструментов | По окончании работ инструмент промыть водой. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Пропитка содержит 10 г/л летучих органических соединений. |

ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.
