

# ГРУНТОВКА ВД-АК-0125

BASAPRIMER 0125

<b>ТИП</b>	Однокомпонентная эластичная грунтовка для наружных и внутренних работ против микротрещин на основе полиакрилата
<b>ОПИСАНИЕ</b>	Предназначена для защиты бетона, железобетона при окраске конструкций транспортных сооружений. Для грунтования фасадных поверхностей, в том числе с трещинами не более 1 мм, производственных и жилых зданий. Не является самостоятельным покрытием. Пожаро-взрывобезопасная Не содержит токсичных компонентов.
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	
Цвет	Белая
Массовая доля нелетучих веществ, не менее, %	50
Плотность, не менее, кг/л	1,3
Условная вязкость при температуре 20±2С° по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, не менее, сек	60
Водостойкость	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20°С не менее 12 часов
Степень блеска	Полуматовая (ISO 2813/60°)
Расход, г/м <sup>2</sup>	300 На практический расход влияют качество поверхности, способ и условия нанесения, форма окрашиваемой поверхности.
Растворитель	Вода питьевая
Рекомендуемое количество растворителя(вода), не более, %	5
Способ нанесения	Воздушное распыление, безвоздушное распыление. Кисть или валик с длинным ворсом при полосовой окраске
Время высыхания до степени 3 при температуре +20°С и относительной влажности 65%, не более, часов	2,0 Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.
Способность пропускать влагу	Паропроницаемая

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Условия при нанесении	<p>Температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и грунтовки не должны быть ниже +5°C. Температура поверхности должна быть, по крайней мере, на 3°C выше точки росы воздуха.</p> <p>Относительная влажность воздуха должна быть не выше 80%.</p> <p>Новую штукатурку можно грунтовать после полного схватывания, не ранее чем через две недели при температуре не менее +5°C и относительной влажности не более 80%.</p> <p>Не наносить на поверхность при возможности дождя или ночных заморозков.</p>				
Предварительная подготовка	<p>Поверхность перед окраской должна быть сухой: не должно быть пленочной влаги, на ощупь поверхность должна быть воздушно-сухой.</p> <p>Меловые поверхности очищают до полного удаления мела или извести.</p>				
Нанесение	<p>Перед применением грунтовку тщательно перемешать, избегая образования пены.</p> <p>Наносить распылением, кистью или валиком.</p>				
Рекомендованные системы окраски	<table><tr><td>Грунтовка ВД-АК-0125</td><td>1 x 80-100 мкм</td></tr><tr><td>Краска ВД-АК-116</td><td>1 x 80-120 мкм</td></tr></table>	Грунтовка ВД-АК-0125	1 x 80-100 мкм	Краска ВД-АК-116	1 x 80-120 мкм
Грунтовка ВД-АК-0125	1 x 80-100 мкм				
Краска ВД-АК-116	1 x 80-120 мкм				
Очистка инструментов	По окончании работ инструмент необходимо промыть водой.				
<b>ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ</b>	<p>Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. Не вдыхать пыль. Избегать контактов с кожей. При попадании на кожу и в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.</p>				
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	<p>Грунтовка должна храниться и транспортироваться при температуре не ниже +5°C.</p> <p>Грунтовка должна содержаться в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Упаковка с грунтовкой должна быть плотно закрыта.</p> <p>Не допускать замораживания при транспортировке и хранении.</p>				

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель, фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.