

ГРУНТОВКА ВД-АК-0110

BASAPRIMER 0110

ТИП	Однокомпонентная универсальная грунтовка глубокого проникновения на основе полиакрилата.
ОПИСАНИЕ	<p>Предназначена для грунтования минеральных, в том числе бетонных и железобетонных, и других неметаллических поверхностей в составе систем покрытий.</p> <p>Повышает адгезию следующих слоев в системе покрытий.</p> <p>Отлично сочетается с любыми типами грунтовок и финишных лакокрасочных материалов, в том числе с материалами на органической основе.</p> <p>Пожаро-взрывобезопасная</p> <p>Не содержит токсичных компонентов.</p>

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Массовая доля нелетучих веществ, не менее, %	9,0
Плотность, не менее, кг/л	1,0
Условная вязкость при температуре 20±2С° по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, не менее, сек	10
Водостойкость	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20°С не менее 12 часов
Цвет	Прозрачная
Степень блеска	Матовая (ISO 2813/60°)
Расход, г/м ²	100,0 На практический расход влияют качество поверхности, способ и условия нанесения, форма окрашиваемой поверхности.
Растворитель	Вода питьевая/техническая. Рекомендуем не добавлять воду в состав грунтовки без необходимости
Способ нанесения	Воздушное распыление, безвоздушное распыление. Кисть или валик с длинным ворсом при полосовой окраске
Время высыхания до степени 3 при температуре +20°С и относительной влажности 65%, не более, часов	1,0 Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Условия при нанесении	Температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и грунтовки не должна быть ниже +5°С. Температура поверхности должна быть, по крайней мере, на 3°С выше точки росы воздуха.
-----------------------	--

Относительная влажность воздуха должна быть не выше 80%.
 Новую штукатурку можно покрывать после полного схватывания, не ранее чем через две недели при температуре не менее +5°C и относительной влажности не выше 80%.
 Не наносить грунтовку на поверхность при возможности дождя или ночных заморозков в течении 24 часов.

Предварительная подготовка

Поверхность перед окраской должна быть сухой: не должно быть пленочной влаги, на ощупь поверхность должна быть воздушно-сухой.

Меловые поверхности очищают до полного удаления мела или извести.

Нанесение

Перед применением грунтовку тщательно перемешать, избегая образования пены.

Наносить распылением, кистью или валиком.

Рекомендованные системы окраски

Грунтовка ВД-АК-0110 1 слой
 Краска ВД-АК-115 1 x 80–120 мкм
 или

Грунтовка ВД-АК-0110 1 слой
 Краска ВД-АК-116 1 x 80–120 мкм
 или

Грунтовка ВД-АК-0110 1 слой
 Краска ВД-АК-149 1 x 80

Очистка инструментов

По окончании работ инструмент необходимо промыть водой

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. Не вдыхать пыль. Избегать контактов с кожей. При попадании на кожу и в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ

Грунтовка должна храниться и транспортироваться при температуре не ниже +5°C.

Грунтовка должна содержаться в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Упаковка должна быть плотно закрыта.

Не допускать замораживания при транспортировке и хранении.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель, фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.