

## Грунтовка-лазурь ВД-АК 0140

<b>ТИП</b>	Водоразбавляемая акрилатная грунтовка-лазурь.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Для деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Применяется для отделки мебели, деталей мебели, дверей кухонных шкафов и других поверхностей.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики	Грунтовка-лазурь придает лессирующий полупрозрачный оттенок деревянным поверхностям.	
Цвета	По заказу.	
Стандарт измерения блеска	ISO 2813/60°	
Класс эмиссии	Грунтовка-лазурь не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду.	
Расход	4-8 м <sup>2</sup> /1кг. На практический расход влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности.	
Растворитель	Вода	
Способ нанесения	Способ нанесения	Вязкость DIN4
	Распыление низким давлением	20 – 40 секунд
	Безвоздушное распыление	20 – 40 секунд
Время высыхания	Через 30 минут при комнатной температуре (при расходе 40 - 100 гр/м <sup>2</sup> ). Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.	
Сухой остаток	Около 30% по весу.	
Плотность	1- 1,1 кг/л.	
Хранение	18 месяцев (при температуре от +5 до +30°C).	

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при нанесении	Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и грунтовки должна во время нанесения и сушки быть выше +18°C и относительная влажность воздуха ниже 70%.
Нанесение	Перед применением грунтовку-лазурь особенно тщательно перемешать. Также перемешать после перерывов во время рабочего дня. Грунтовка-лазурь готова к применению без разбавления. При необходимости разбавить водой. Цвет зависит от метода нанесения и типа древесины. Цвет и его интенсивность рекомендуется проверить на небольшом участке.
Очистка инструментов	Вода. Инструменты следует вымыть незамедлительно после применения до отверждения материала.

Предельно  
допустимое  
содержание ЛОС  
для  
продукта в ЕС

Грунтовка-лазурь содержит 10 гр/л летучих органических соединений.

---

**ОХРАНА ТРУДА**

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках.

---

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

---