

# КРАСКА ВД-АК-149

BASACOAT 149

<b>ТИП</b>	Финишная однокомпонентная краска на основе полиакрилата
<b>ОПИСАНИЕ</b>	<p>Предназначена для окраски минеральных, в том числе бетонных и железобетонных, поверхностей для защиты и придания декоративного вида.</p> <p>Рекомендована для защиты от коррозии бетона и железобетона транспортных сооружений.</p> <p>Может использоваться для долговременной окраски изделий из шифера и черепицы, а также фасадов, пола в промышленных помещениях, интерьеров зданий и сооружений из бетона и кирпича</p> <p>Пожаро-взрывобезопасная</p> <p>Не содержит токсичных компонентов.</p>

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Белая Возможна колеровка по цветовым системам RAL, NSC и др.
Массовая доля нелетучих веществ, не более, %	50
Условная вязкость при температуре 20±0,5С по вискозиметру ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм, с, не менее	60
Плотность, не менее, кг/л	1,2
Водостойкость	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20°С, не менее 12 часов
Степень блеска	Матовая (ISO 2813/60°)
Расход, г/м <sup>2</sup>	125-250 На практический расход влияют качество поверхности, способ и условия нанесения, форма окрашиваемой поверхности.
Растворитель	Вода питьевая
Способ нанесения	Воздушное распыление, безвоздушное распыление, кисть, валик с длинным ворсом
Время высыхания до степени 3 при температуре +20°С и относительной влажности 65%, часов, не более	1,0 Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции

## ИНСТРУКЦИЯ

---

**ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

Условия при нанесении	Температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна быть ниже +5°C. Температура поверхности должна быть, по крайней мере, на 3°C выше точки росы воздуха. Относительная влажность воздуха должна быть менее 80%. Не наносить на поверхность при возможности дождя или ночных заморозков менее чем за 24 часа.
Предварительная подготовка	Поверхность перед окраской должна быть сухой: не должно быть пленочной влаги, на ощупь поверхность должна быть воздушно-сухой. Перед грунтованием меловые поверхности очищают до полного удаления мела, извести.
Грунтование	Нанести одну из грунтовок БАСА - ВД-АК-0110 или ВД-УР-0115 и другие грунтовки рекомендованной толщиной в соответствии со спецификацией
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать, избегая образования пены. При необходимости разбавить водой. Наносить распылением или кистью, валиком.
Рекомендованные системы окраски	Грунтовка ВД-УР-0115      1 x 80 - 100 мкм Краска ВД-АК-149      1 x 80 - 120 мкм или Грунтовка ВД-АК -0110      1 слой Краска ВД-АК-149      1 x 80 - 120 мкм
Очистка инструментов	По окончании работ инструмент необходимо промыть водой
Срок годности	Хранение краски в заводской таре при температуре от +5C до+30°C не более 18 месяцев

---

**ОХРАНА ТРУДА  
И ТЕХНИКА  
БЕЗОПАСНОСТИ**

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. Не вдыхать пыль. Избегать контактов с кожей. При попадании на кожу и в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

---

**ХРАНЕНИЕ**

Краска должна храниться и транспортироваться при температуре не ниже +5°C.  
Упакованный продукт должен содержаться в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла.  
Упаковка должна быть плотно закрыта.  
Замораживание и размораживание продукта приведет к порче продукта.

---

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель, фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.