

Эмаль ВД-УР 153

| | |
|---------------------------|---|
| ТИП | Водоразбавляемая, однокомпонентная (глянцевая, матовая) эмаль на полиуретановой основе. |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для окраски изделий из шифера и черепицы. |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для окраски асбестоцементного листа, шифера, ЦСП и ЦВП эксплуатируемых как внутри, так и вне помещений. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | | | |
|------------------|---|---------|----------------------|--------|
| Характеристики | Обладает хорошими блеско- и цветоустойчивостью при атмосферных нагрузках. Выдерживает погружение в воду или длительное воздействие влаги. | | | |
| Цвета | Колеруется по любой системе. | | | |
| Степень блеска | Глянцевая | | | |
| Расход | Рекомендуемая толщина пленки | | Теоретический расход | |
| | сухой | мокрой | | |
| | 60 мкм | 100 мкм | 7,0 кв.м/кг | |
| Растворитель | Вода | | | |
| Способ нанесения | Распылением, кистью или валиком. | | | |
| Время высыхания | Толщина сухой пленки 60 мкм | +15°C | +23°C | +35°C |
| | От пыли, спустя | 20 мин | 15 мин | 5 мин |
| | На отлип, спустя | 6 ч | 1 ч | 15 мин |
| | Межслойная выдержка, спустя | 24 ч | 3 ч | 2 ч |
| Сухой остаток | Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. | | | |
| Плотность | 43±2% по объему (ISO 3233); 50±2% по весу. | | | |
| Хранение | 1,2 ± 0,1 кг/литр | | | |
| | 18 месяцев (при температуре от +5 до +30С) | | | |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|-----------------------|--|
| Условия при нанесении | Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +15°C. Относительная влажность воздуха должна быть 20-70%. |
| Грунтование | Нанести кистью или валиком ВД-АК-0112, ВД-УР-0115. |
| Нанесение | Распылением, кистью или валиком. В зависимости от метода нанесения краску можно разбавить на 0-5% по объему водой. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011"-0,015", давление 120 – 160 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. |
| Очистка инструментов | Вода. Инструменты следует вымыть незамедлительно после применения до отверждения эмали. |

Предельно
допустимое
содержание ЛОС
для продукта в ЕС

Содержание летучих органических соединений краски составляет
20 г/л.

ОХРАНА ТРУДА Перед применением следует внимательно изучить текст и
предупредительные обозначения на заводских этикетках.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.
