

Краска ВД-АК 147

ТИП	Водоразбавляемая краска на акриловой основе.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для нанесения дорожной разметки.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Для нанесения на асфальтовое и бетонное дорожное полотно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики	Легкая очистка оборудования. Прекрасная стойкость к раннему смыванию. Быстросохнущая. Высокая световая, химическая износостойкость.
Цвета	Белая.
Степень блеска	Матовая
Расход	125 -250 г/м ² . Расход краски определяется практическим замером.
Растворитель	Вода
Способ нанесения	Кистью или валиком.
Время высыхания	В естественных условиях в течении 1 часа при температуре не менее +20°C и относительной влажности 65%.
Сухой остаток	70% по весу.
Плотность	1,2 ± 0,1 кг/литр
Хранение	18 месяцев (при температуре от +5 до +30С)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при нанесении	Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5°C. Относительная влажность воздуха должна быть 20-70%.
Нанесение	Кистью или валиком. Краску можно разбавить на 0-5% по объему водой.
Очистка инструментов	По окончании работ инструмент промыть водой.
Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС	Содержание летучих органических соединений краски составляет 10 г/л.

ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.
