

## Грунтовка ВД-АК-0150

**ТИП** Водно-дисперсионная, однокомпонентная, быстросохнущая акриловая грунтовка, содержащая активные противокоррозионные пигменты.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Грунтование в комплексном покрытии с водно-дисперсионной акриловой эмалью ВД-АК-654 наружных поверхностей всех видов грузовых вагонов (в том числе поверхностей, подвергающихся периодическому перепаду температур от -60°C до +60°C), подвагонного оборудования, внутренних поверхностей кузовов грузовых вагонов (кроме вагонов-цистерн, вагонов-минераловозов и крытых вагонов, имеющих обшивку), а также других металлоконструкций (кроме ж/д мостов) и деревянных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях. Срок службы комплексного покрытия, состоящего из грунта ВД-АК-0150 и эмали ВД-АК-654 – не менее 10 лет при эксплуатации изделий в условиях УХЛ1.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвета Красно-коричневый.

Степень блеска Матовая

Рекомендуемая толщина	Рекомендуемая толщина пленки	
	сухой	мокрой
	40 - 50 мкм	100 - 130 мкм

Растворитель Вода

Способ нанесения Безвоздушным, комбинированным или пневматическим распылением, кистью, валиком.

Время высыхания	Толщина сухой пленки 40 мкм	<b>+ 20 °C</b>	<b>+ 60 °C</b>
	До степени 3 («сухая на ощупь»)	1 час	0,5 час

Сухой остаток Не менее 48% по массе.

Хранение 18 месяцев (при температуре от +5 до +30°C).

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

**Условия при нанесении** Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, не должна опускаться ниже +5°C. Относительная влажность воздуха должна составлять 20-80%. Температура поверхности должна не менее чем на 3°C превышать точку росы.

**Предварительная подготовка** С поверхности удалить соответствующим методом масла, смазочные материалы, соли и механические загрязнения (ISO 12944-4). Стальная поверхность: Обработка абразивоструйной очисткой до степени Sa2½ (ISO 8501-1). Если абразивоструйная очистка исключена, рекомендуется произвести тщательное обезжиривание

до ст.1 по ГОСТ 9.402-2004.

Нанесение	Распылением. В зависимости от метода нанесения, при необходимости грунтовку разбавить водой до 5% по массе.
Очистка инструментов	После окончания работ инструмент промыть водой.
Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС	Не содержит летучих органических соединений.