



ГРУНТОВКА ВД-АК-0125

BASAPRIMER 0125

ТИП	Однокомпонентная атмосферостойкая эластичная грунтовка для наружных и внутренних работ против микротрещин на основе полиакрилата для грунтования всех видов минеральных
ОПИСАНИЕ	Предназначена для защиты бетона, железобетона при окраске конструкций транспортных сооружений. Может использоваться для грунтования фасадных поверхностей, в том числе с трещинами не более 1 мм, для производственных и жилых зданий. Не является самостоятельным покрытием, применяется в системе покрытий с финишным слоем
Сертификация, испытания	ОАО «ЦНИИС» СТО -01393674-008-2014 АО «НИИЖБ»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Цвет	Белая. Возможна колеровка по запросу
Внешний вид покрытия	После высыхания грунтовка образует однородную без кратеров, пор и морщин поверхность
Адгезия к сухому бетону, МПа	3
Адгезия к влажному бетону (влажность 8%), МПа	2,5
Массовая доля нелетучих веществ, не менее, %	50
Плотность, не менее, кг/л	1,3
Условная вязкость при температуре 20±2С° по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, не менее, сек	60
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20С не менее	12 часов
Степень блеска (ISO 2813/60°)	Полуматовая
Расход, кг/м ²	0,2
На практический расход влияют качество поверхности, способ и условия нанесения, форма	
Растворитель	Вода питьевая



Рекомендуемое количество 5
растворителя(вода), не
более, %

Способ нанесения

Воздушное распыление, безвоздушное распыление.

Кисть при полосовой окраске

Время высыхания при
относительной влажности
65%, не более, часов

Температура поверхности	5°C	10°C	20°C	30°C
до степени 3	36,0	24,0	12,0	1,0
время полной полимеризации суток	10	8	7	5

Время высыхания зависит от толщины слоя материала, температуры, относительной влажности воздуха и скорости движения воздушных потоков

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Условия при нанесении

Температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и грунтовки не должны быть ниже +5°C. Температура поверхности должна быть, по крайней мере, на 3°C выше точки росы воздуха. Относительная влажность воздуха должна быть не выше 80%.

Нельзя наносить краску на поверхность при возможности дождя или ночных заморозков

Подготовка поверхности

Поверхность перед грунтованием должна быть сухой и чистой, на поверхности не должно быть пленочной влаги, на ощупь поверхность должна быть воздушно-сухой.

Старое непрочное держась покрытие должно быть полностью удалено.

Нанесение

Перед применением грунтовку тщательно перемешать до однородного состояния миксером.

Наносить распылением или кистью в один или два слоя

Рекомендуемая система окраски

Грунтовка ВД-АК-0125 1 x 80 мкм
Краска ВД-АК-116 1 x 80-120 мкм

Очистка инструмента

По окончании работ инструмент необходимо промыть водой с мылом до высыхания грунтовки

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. Не вдыхать пыль. Избегать контактов с кожей. При попадании на кожу и в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу

ХРАНЕНИЕ

Грунтовка должна храниться и транспортироваться при температуре не ниже +5°C.

Тара с грунтовкой должна содержаться в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Тара с грунтовкой должна быть плотно закрыта.

Не допускать замораживания при транспортировке и хранении.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международного стандарта ИСО 9001. Как изготовитель, фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.