

# ГРУНТОВКА ВД-АК-0110

BASAPRIMER 0110

<b>ТИП</b>	Однокомпонентная универсальная грунтовка глубокого проникновения на основе полиакрилата.
<b>ОПИСАНИЕ</b>	<p>Предназначена для грунтования минеральных, в том числе бетонных и железобетонных, и других неметаллических поверхностей в составе систем покрытий.</p> <p>Повышает адгезию следующих слоев в системе покрытий.</p> <p>Отлично сочетается с любыми типами грунтовок и финишных лакокрасочных материалов, в том числе с материалами на органической основе.</p> <p>Пожаро-взрывобезопасная</p> <p>Не содержит токсичных компонентов.</p>
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	
Плотность, не менее, кг/л	1,0
Условная вязкость при температуре 20±2С° по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, не менее, сек	10
Водостойкость	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20°С не менее 12 часов
Цвет	Прозрачная
Степень блеска	Матовая (ISO 2813/60°)
Расход, г/м <sup>2</sup>	100,0 На практический расход влияют качество поверхности, способ и условия нанесения, форма окрашиваемой поверхности.
Растворитель	Вода питьевая/техническая. Рекомендуем не добавлять воду в состав грунтовки без необходимости
Способ нанесения	Воздушное распыление, безвоздушное распыление. Кисть или валик с длинным ворсом при полосовой окраске
Время высыхания до степени 3 при температуре +20°С и относительной влажности 65%, не более, часов	1,0 Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.
<b>ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ</b>	
Условия при нанесении	Температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и грунтовки не должна быть ниже +5°С. Температура поверхности должна быть, по крайней мере, на 3°С выше точки росы воздуха. Относительная влажность воздуха должна быть не выше 80%. Новую штукатурку можно покрывать после полного схватывания, не ранее чем через две недели при температуре

	не менее +5°C и относительной влажности не выше 80%. Не наносить грунтовку на поверхность при возможности дождя или ночных заморозков в течении 24 часов.
Предварительная подготовка	Поверхность перед окраской должна быть сухой: не должно быть пленочной влаги, на ощупь поверхность должна быть воздушно-сухой. Меловые поверхности очищают до полного удаления мела или извести.
Нанесение	Перед применением грунтовку тщательно перемешать, избегая образования пены. Наносить распылением, кистью или валиком.
Рекомендованные системы окраски	Грунтовка ВД-АК-0110      1 слой Краска ВД-АК-115        1 x 80–120 мкм или Грунтовка ВД-АК-0110      1 слой Краска ВД-АК-116        1 x 80–120 мкм
Очистка инструментов	По окончании работ инструмент необходимо промыть водой
<b>ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ</b>	Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. Не вдыхать пыль. Избегать контактов с кожей. При попадании на кожу и в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	Грунтовка должна храниться и транспортироваться при температуре не ниже +5°C. Грунтовка должна содержаться в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Упаковка должна быть плотно закрыта. Не допускать замораживания при транспортировке и хранении.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель, фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.