

		Огнезащитная эффективность, мин.				
		45	60	90	120	150
ПТМ, мм.	Толщина огнезащитного состава "Прометей-ЭП", мм.					
3,4	2,6	2,6	4,9	7,9	10,24	
5,8	2,2	2,2	4,0	7,07	9,15	
7,2				5,7	7,3	

Расход огнезащитного состава "БАСА-ЭП" на 1мм составляет 1,1 кг/кв.м.
Состав огнезащитный "БАСА-ЭП" в композиции с армирующей сеткой марки ССАФП

		Огнезащитная эффективность, мин.				
		45	60	90	120	150
ПТМ, мм.	Толщина огнезащитного состава "Прометей-ЭП", мм.					
3,4	4,8	4,8	6,9	9,2	12,0	
5,8	4,0	4,0	6,0	7,9	11,1	
7,2				5,7	7,3	

Расход огнезащитного состава "БАСА-ЭП" на 1мм составляет 1,1 кг/кв.м.
Состав огнезащитный "БАСА-ЭП" без использования армирующей