

Эмаль ВД-АК-654

ТИП	Водно-дисперсионная, однокомпонентная, маслосбензостойкая акриловая эмаль.						
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Окрашивание в комплексном покрытии с водно-дисперсионным акриловым грунтом ВД-АК-0150 наружных поверхностей всех видов грузовых вагонов (в том числе поверхностей, подвергающихся периодическому перепаду температур от -60°C до +60°C), подвагонного оборудования, внутренних поверхностей кузовов грузовых вагонов (кроме вагонов-цистерн, вагонов-минераловозов и крытых вагонов, имеющих обшивку), а также других металлоконструкций (кроме ж/д мостов) и деревянных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях. Срок службы комплексного покрытия, состоящего из грунта ВД-АК-0150 и эмали ВД-АК-654 – не менее 10 лет при эксплуатации изделий в условиях УХЛ1.						
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ							
Цвет	Эмаль колеруется по цветовой системе RAL						
Степень блеска	Матовая						
Рекомендуемая толщина	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Рекомендуемая толщина пленки, мкм</th></tr><tr><th>сухой</th><th>мокрой</th></tr></thead><tbody><tr><td>35-40</td><td>90-110</td></tr></tbody></table>	Рекомендуемая толщина пленки, мкм		сухой	мокрой	35-40	90-110
Рекомендуемая толщина пленки, мкм							
сухой	мокрой						
35-40	90-110						
Растворитель	Вода питьевая/техническая.						
Массовый сухой остаток	Не менее 40%.						
Плотность, кг/л.	1,2-1,3						
Способ нанесения	Воздушное, безвоздушное или комбинированное распыление. Кисть или валик.						
Время высыхания до степени 3 («сухая на ощупь») не более, часов	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Толщина сухой пленки 40 мкм:</th></tr><tr><th>+20°C</th><th>+60°C</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 час</td><td>0,5 час.</td></tr></tbody></table> <p>Время высыхания зависит от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.</p>	Толщина сухой пленки 40 мкм:		+20°C	+60°C	1 час	0,5 час.
Толщина сухой пленки 40 мкм:							
+20°C	+60°C						
1 час	0,5 час.						

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Условия при нанесении	Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении грунтовки температура окружающего воздуха, не должна опускаться ниже +5°C. Относительная влажность воздуха должна составлять 20-80%. Температура поверхности должна не менее чем на 3°C превышать точку росы.
Предварительная подготовка	Наносится по предварительно загрунтованной грунтом ВД-АК-0150 поверхности.

Нанесение	Наносить распылением. В зависимости от метода нанесения, при необходимости грунтовку разбавить водой до 5% по массе. Перед применением грунтовку тщательно перемешать, избегая образования пены.
Рекомендованные системы окраски	Грунтовка ВД-АК-0150 1 слой x 40 мкм Эмаль ВД-АК-654 1 слой x 40 мкм
Очистка инструментов	По окончании работ инструмент необходимо промыть водой
ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. Не вдыхать пыль. Избегать контактов с кожей. При попадании на кожу и в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Не содержит летучих органических соединений.
ХРАНЕНИЕ	Эмаль должна храниться и транспортироваться при температуре не ниже +5°C. Не допускать замораживания при транспортировке и хранении. Эмаль должна содержаться в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Упаковка должна быть плотно закрыта. Срок хранения 18 месяцев (при температуре от +5 до +30°C).

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международного стандарта ИСО 9001. Как изготовитель, фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.