

# КРАСКА ВД-АК 116

BASACOAT 116

<b>ТИП</b>	Однокомпонентная высокоэластичная краска с силиконовыми смолами на основе полиакрилата для наружных и внутренних работ
<b>ОПИСАНИЕ</b>	<p>Предназначена для финишной окраски бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений при новом строительстве и ремонте, а также для декоративной окраски при реставрации фасадных оштукатуренных поверхностей.</p> <p>Рекомендована для использования совместно с эластичной грунтовкой ВД-АК-0125.</p> <p>Атмосферостойкая.</p> <p>Пожаро-взрывобезопасная.</p> <p>Не содержит токсичных компонентов.</p>

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Белая Возможна колеровка по цветовым системам RAL, NSC и др.
Условная вязкость при 20°C по вискозиметру ВЗ 246, не менее, сек	60
Массовая доля нелетучих веществ, не менее %	50
Плотность, не менее, кг/л	1,2
Стойкость к статическому воздействию воду при температуре 20°C, не менее, часов	12
Степень блеска	Матовая (ISO 2813/60°)
Расход, г/м <sup>2</sup>	160 - 250 На практический расход влияют качество поверхности, способ и условия нанесения, форма окрашиваемой поверхности
Растворитель	Вода питьевая
Способ нанесения	Воздушное распыление, безвоздушное распыление, кисть, валик с длинным ворсом при полосовой окраске
Время высыхания до степени три часа при температуре не менее +20°±2°C и относительной влажности 65%, не более, часов	1,0 Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции

---

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

Условия при нанесении	Температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна быть ниже +5°C. Температура поверхности должна быть, по крайней мере, на 3°C выше точки росы воздуха. Относительная влажность воздуха должна быть менее 80%. Новую штукатурку можно покрывать после полного схватывания, не ранее чем через две недели при температуре не менее +5°C и относительной влажности не более 80%. Не наносить на поверхность при возможности дождя или ночных заморозков не менее чем за 24 часов.
Предварительная подготовка	Поверхность перед окраской должна быть сухой: не должно быть пленочной влаги, на ощупь поверхность должна быть воздушно-сухой.
Грунтование	Нанести одну из грунтовок БАСА - ВД-АК-0110 или ВД-АК-0125. рекомендованной толщиной в соответствии со спецификацией
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать, избегая образования пены. При необходимости разбавить водой не более 5% от объема
Рекомендованные системы окраски	Грунтовка ВД-АК -0125      1 x 80÷120 мкм Краска ВД-АК-116          1 x 80÷120 мкм
Очистка инструментов	По окончании работ инструмент необходимо промыть водой

---

**ОХРАНА ТРУДА  
И ТЕХНИКА  
БЕЗОПАСНОСТИ**

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.  
Не вдыхать пыль. Избегать контактов с кожей.  
При попадании на кожу и в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

---

**ХРАНЕНИЕ**

Краска должна храниться и транспортироваться при температуре не ниже +5°C.  
Упакованный продукт должен содержаться в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Упаковка должна быть плотно закрыта.  
Замораживание и размораживание продукта приведет к порче продукта.

---

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель, фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.