



# КРАСКА ВД-АК-115

BASACOAT 115

<b>ТИП</b>	Однокомпонентная атмосферостойкая быстросохнущая краска на основе полиакрилата для любых видов минеральных поверхностей наружных и внутренних работ
<b>ОПИСАНИЕ</b>	Предназначена для финишной окраски бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений при новом строительстве и ремонте, а также жилых и производственных зданий; Атмосферостойкая, устойчива к перепадам температуры Пожаро-взрывобезопасная Не содержит токсичных компонентов
<b>Сертификация, испытания</b>	ОАО «ЦНИИС» СТО-01393674-008-2014

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Колеровка по цветовым системам RAL, NSC и др.
Условная вязкость при 20°C по вискозиметру ВЗ 246, не менее, сек	60
Массовая доля нелетучих веществ, не менее %	50
Плотность, не менее, кг/л	1,25
Стойкость к статическому воздействию воду при температуре 20°C, не менее, часов	12,0
Морозостойкость при температуре минус 40°C	Не менее 5 циклов
Степень блеска(ISO 2813/60°)	Матовая
Расход, кг/м <sup>2</sup>	0,22
На практический расход влияет качество и форма поверхности, способ и условия нанесения	
Растворитель	Вода питьевая
Способ нанесения	Воздушное распыление, безвоздушное распыление, кисть, валик с длинным ворсом при полосовой окраске

Время высыхания при относительной влажности 65%, не более, часов

Температура поверхности	5°C	10°C	20°C	30°C
до степени 3	24,0	12,0	1,0	0,5
время полной полимеризации суток	10	9	7	5

Время высыхания зависит от толщины слоя пленки материала, температуры, относительной влажности воздуха и скорости движения воздушных потоков

---

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

Условия при нанесении	Температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна быть ниже +5°C. Температура поверхности должна быть, по крайней мере, на 3°C выше точки росы воздуха. Относительная влажность воздуха должна быть не более 80% Нельзя наносить краску на поверхность при возможности осадков или ночных заморозков менее чем за 24 часа
Подготовка поверхности	Поверхность перед окраской должна быть сухой: не должно быть пленочной влаги, на ощупь поверхность должна быть воздушно-сухой Меловые поверхности очищают до полного удаления мела или извести. Старое покрытие должно быть предварительно промыто с моющим средством или раствором соды (1 столовая ложка на ведро воды)
Грунтование	Нанести одну из грунтовок БАСА - ВД-АК-0110 или ВД-АК-0125 и другие рекомендованной толщиной в соответствии со спецификацией
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5% от объема. Краску наносят в один или два слоя до достижения
Рекомендованная система	Грунтовка ВД-АК - 0110    1 x 30 мкм Краска ВД-АК-115        1 x 90 мкм
Очистка инструментов	По окончании работ инструмент необходимо тщательно промыть водой с мылом до высыхания краски

---

## **ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках  
Не вдыхать пыль, не проглатывать  
Избегать контактов с кожей  
При попадании на кожу и в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу

---

## **ХРАНЕНИЕ**

Краска должна храниться и транспортироваться при температуре не ниже +5°C.  
Упакованный продукт должен содержаться в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Упаковка должна быть плотно закрыта.  
Замораживание и размораживание продукта приведет к порче продукта

---

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международного стандарта ИСО 9001. Как изготовитель, фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.