

Эмаль ВД-АК-654

ТИП Водно-дисперсионная, однокомпонентная, маслобензостойкая акриловая эмаль.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Окрашивание в комплексном покрытии с водно-дисперсионным акриловым грунтом ВД-АК-0150 наружных поверхностей всех видов грузовых вагонов (в том числе поверхностей, подвергающихся периодическому перепаду температур от -60°C до +60°C), подвагонного оборудования, внутренних поверхностей кузовов грузовых вагонов (кроме вагонов-цистерн, вагонов-минераловозов и крытых вагонов, имеющих обшивку), а также других металлоконструкций (кроме ж/д мостов) и деревянных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях. Срок службы комплексного покрытия, состоящего из грунта ВД-АК-0150 и эмали ВД-АК-654 – не менее 10 лет при эксплуатации изделий в условиях УХЛ1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвета По согласованию с заказчиком.

Степень блеска Матовая

Рекомендуемая толщина	Рекомендуемая толщина пленки	
	сухой	мокрой
	35 - 40 мкм	90 - 110 мкм

Растворитель Вода

Способ нанесения Безвоздушным, комбинированным или пневматическим распылением, кистью, валиком.

Время высыхания	Толщина сухой пленки 40 мкм	+ 20 °C	+ 60 °C
	До степени 3 («сухая на ощупь»)	1 час	0,5 час

Сухой остаток Не менее 40% по массе.

Хранение 18 месяцев (при температуре от +5 до +30°C).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при нанесении Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, не должна опускаться ниже +5°C. Относительная влажность воздуха должна составлять 20-80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3°C выше точки росы воздуха.

Предварительная подготовка Наносится по предварительно загрунтованной грунтом ВД-АК-0150 поверхности.

Нанесение Распылением. В зависимости от метода нанесения, при необходимости грунтовку разбавить водой до 5% по массе.

Очистка
инструментов

После окончания работ инструмент промыть водой.

Предельно
допустимое
содержание ЛОС
для продукта в ЕС

Не содержит летучих органических соединений.