

## Грунтовка ВД-АК-0150С

<b>ТИП</b>	Грунтовка антикоррозионная сварочная и транспортировочная акриловая для металлических поверхностей
<b>ОПИСАНИЕ</b>	<p>Грунтовка предназначена для защиты сопрягаемых поверхностей, а также внутренних поверхностей сварных конструкций замкнутого профиля, изготовленных из углеродистых и низколегированных сталей, подлежащих сварке и выполненных прерывистым швом.</p> <p>Не оказывает отрицательного влияния на качество сварных соединений.</p> <p>После полного отверждения на загрунтованную поверхность можно наносить любое подходящее покрытие.</p> <p>Пожаро-взрывобезопасная</p>
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	
Внешний вид покрытия	После высыхания образует однородную без кратеров, пор и морщин поверхность.
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	48
Время высыхания, минут.	15
Динамическая вязкость при температуре (20,0±0,5) °С по вискозиметру Брукфильда, шпиндель 4, 30 об/мин, сП	1000 – 5000
Разбавитель	Вода
Степень разбавления, %, не более	5
Толщина одного слоя сухой пленки, мкм. не менее	25
Степень перетира, мкм, не более	30
Укрывистость, г/м <sup>2</sup> , не более	80
Адгезия покрытия, баллы, не более	1
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более.	1
Прочность пленки при ударе (диаметр бойка 12,7мм), см, не менее	50

### ИНСТРУКЦИЯ

#### ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Условия при нанесении	Температура окружающего воздуха - не менее +10°C. Температура поверхности – не менее чем на 3°C выше точки росы.
-----------------------	---

Относительная влажность воздуха - не более 80%.

Подготовка поверхности

Поверхность перед окраской должна быть сухой. Качество обезжиривания – 1-я степень по ГОСТ 9.402.

Нанесение

Перед применением грунтовку тщательно перемешать.  
Наносить распылением, кистью или валиком.

	Воздушное распыление	Безвоздушное распыление
Диаметр сопла	1,8 – 2,5 мм	0,13 - 0,17 дюйма
Рабочее давление	2,5 – 4,5 бар	80 - 150 бар
Толщина мокрой пленки, не менее	70 мкм	70 мкм
Толщина сухой пленки покрытия, не менее	25 мкм	25 мкм

Очистка инструментов

По окончании работ инструмент необходимо промыть водой.

---

**ОХРАНА ТРУДА  
И ТЕХНИКА  
БЕЗОПАСНОСТИ**

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Использовать в проветриваемых помещениях. Не вдыхать пыль. Избегать контактов с кожей. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

---

**ХРАНЕНИЕ**

Грунтовка должна храниться и транспортироваться при температуре от +5°C до +35°C.

Грунтовка должна содержаться в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла.

Упаковка с грунтовкой должна быть плотно закрыта.

Не допускать замораживания при транспортировке и хранении.

---

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международного стандарта ИСО 9001. Как изготовитель, фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.